

A5083P

《JIS H4000》

【特徴】 実用非熱処理合金中最も強度が高く、耐食性・耐海水性・溶接性がよい

【用途】 船舶、車両、低温用タンク、圧力容器など

比重：2.66

板厚 (mm)	幅x長さ (mm)	単重	調質
			○
2.0	1250x2500	16.63	▲
2.5	1250x2500	20.78	▲
3.0	1250x2500	24.96	▲

*重量は参考重量です。

▲ 大阪在庫

【板厚公差】

単位 (mm)

板厚	2.0	2.5~3.0
公差	±0.08	±0.10